

Producto	Relación de mezcla	Descripción de color	Hardener Activador	Thinner Reductor	Oreo Medio poder	Horneado todo el Poder	Tiempo total
Washprimer EM	1-1	Beige	Washhardener	N/A	Nil	7 min	7 min
Colorbuild (3 coats)	3-1-1	Gris	Primer Surfacer Hardener & Activator	N/A	5 min	10 min	15 min
Autosurfacer 940 HS	3-1	Gris	940 HS Hardener	N/A	5 min	10 min	15 min
Autoclear III	100-50-30	Azul	Std Hardener Std Activator	N/A	Nil	16 min	16 min
Autoclear III	100-50-30	Oro	Std Hardener Std Activator	N/A	Nil	18 min	18 min
Autoclear III	100-50-30	Azul	Std Hardener Production Activator	N/A	Nil	10 min	10 min
Autoclear III	100-50-30	Oro	Std Hardener Production Activator	N/A	Nil	11 min	11 min
Autoclear III	100-50-30	Azul	Std Hardener Rapid Activator	N/A	Nil	7 min	7 min
Autoclear III	100-50-30	Oro	Std Hardener Rapid Activator	N/A	Nil	8 min	8 min
Autoclear HS +	3-1-1	Azul	Autoaryl Hardener Std Activator	N/A	Nil	15 min	15 min
Autoclear HS +	3-1-1	Oro	Autoaryl Hardener Std Activator	N/A	Nil	17 min	17 min
Autoclear HS +	3-1-1	Azul	Autoaryl Hardener Production Act.	N/A	Nil	12 min	12 min
Autoclear HS +	3-1-1	Oro	Autoaryl Hardener Production Act.	N/A	Nil	13 min	13 min
Autoclear HS +	3-1-1	Azul	Autoaryl Hardener Rapid Activator	N/A	Nil	9 min	9 min
Autoclear HS +	3-1-1	Oro	Autoaryl Hardener Rapid Activator	N/A	Nil	10 min	10 min